

Descriere:

- LAMBDAFlex este un polistiren grafitat cu o conductivitate termica imbunatatita cu cca. 20% (0.031 in loc de 0.038 W/mk) fata de EPS 80F.
- Placi din polistiren sunt prevazute cu fante perimetrare pe toate cele patru laturi in scopul anularii tensiunilor provocate de dilatatii termice.
- Placi detensionate nu vor „lucra” in timp, evitandu-se formarea fisurilor si a eventualelor puncte termice in anvelopa cladirii.
- Gama de grosimi in care se realizeaza produsul este de 100 + 250 mm.
- Placile se vor monta cu fantele perimetrare orientate inspre peretele suport.

Domenii de utilizare:

- Produs special, destinat utilizarii in cadrul sistemelor compozite de izolare termica la exterior (ETICS) a fatadelor, pe baza de polistiren expandat conform SR EN 13499:2004, atat la cladirile noi cat si la reabilitarea celor vechi.

Caracteristici tehnice:

Parametru	Clasă	Valoare	Metoda de determinare
Abaterea limită pentru lungime (mm)	L2	±2	SR EN 822/97
Abaterea limită pentru grosime (mm)	T1	±1	SR EN 823/97
Abaterea limită pentru lățime (mm)	W2	±2	SR EN 822/97
Abaterea limită de perpendicularitate (mm/m)	Sb2	±2	SR EN 824/97
Abaterea limită pentru planitate (mm)	P3	3	SR EN 825/97
Stabilitatea dimensională în condiții specificate de temperatură și umiditate (%)	DS(70,-)1	≤1	SR EN 1604/98
Rezistența la încovoiere (kPa)	BS 125	≥125	SR EN 12089/99
Efortul de compresiune la o deformație de 10% σ_{10} (kPa)	CS(10)80	≥80	SR EN 826/98
Stabilitatea dimensională în condiții de laborator constante (%)	DS(N)2	±0.2	SR EN 1603/98
Deformația în condiții specificate pentru sarcina de compresiune și temperatură (%)	DLT(1)5	≤5	SR EN 1605/98
Rezistența la tracțiune perpendicular pe fețe (kPa)	TR120	≥120	SR EN 1607/99
Absorbția de apă de lungă durată prin imersie totală (%)	WL(T)3	≤3	SR EN 12087/99
Absorbția de apă de lungă durată prin imersie parțială (kg/mp)	WL(P)	≤0.5	SR EN 12087/99
Conductivitatea termică declarată λ_D 10 °C (W/mK)	-	0.031	SR EN 12667/02
Rezistența la difuzia vaporilor de apă	μ - factor de rezistența	20 - 40	SR EN 12086/99
	δ - permeabilitate la vaporii de apă (mg/Pa*h*m)	0.018-0.036	
Clasa de reacție la foc-conform SREN 13501-1+1/2010	Clasa E		SR EN 11925-2

Avantaje:

- Asigura o izolație termică superioară față de produsele tradiționale din polistiren, chiar și în condițiile utilizării unor grosimi reduse.
- Nu se formează fisuri în timp în câmpul anvelopei termice, sistemul rămânând compact.
- Produsul are o elasticitate superioară și este 100% reciclabil.
- Are o bună capacitate de difuzie a vaporilor de apă, datorită microporozității sale deschise, permițând migrarea acestora spre exteriorul anvelopei termice a clădirii.
- Diminuează considerabil pierderile de căldură din locuințe, atenuând efectul de transfer al energiei termice prin radiația în infraroșu.

Certificări:

- Produsul este certificat în conformitate cu cerințele standardului SR EN 13163:2012+A2:2016, sistemul 3 de atestare a conformității – Anexa ZA.
- Produsul este supus unui sistem de management al calitatii conform ISO 9001-2008.

Punerea în opera:

- Se realizează conform normativelor și ghidurilor tehnice de specialitate, legislației naționale sau europene sau a unui procedeu atestat de către un organism notificat. În mod obligatoriu, în varianta utilizării polistirenului grafitat la anveloparea clădirilor, fațadele vor fi protejate cu perdele de protecție solară, până la finalizarea lucrărilor.

Transport și depozitare

- Depozitarea trebuie făcută în locuri uscate, ferite de expunerea prelungită la acțiunea directă a razelor solare.
- Este interzisă depozitarea în apropierea surselor de căldură sau de foc și trebuie evitat contactul cu produsele petroliere combustibile.
- Produsul se va păstra în ambalajul original până la punerea lui în opera, evitându-se depozitarea pe cantul placilor.
- Transportul se va efectua cu mijloace de transport neetanșe, departe de componentele generatoare de căldură sau de scantei ale vehiculului.

Termene de garanție:

- Producătorul garantează caracteristicile fizice ale produselor fabricate astfel:
 - Garanția comercială: 24 luni (Legea 449/2003), cu condiția respectării cerințelor de depozitare - manipulare.
 - Garanția de conformitate: 10 ani (Legea 10/1995) de la recepția punerii în operă, în condițiile legii și conform aplicațiilor recomandate de producător.
- 2017 mai